

AQUAPANEL® Q4 Finish



שפכטל מוכן לשימוש לכיסוי מלא של פני השטח, לגימור חלק ברמה גבוהה. AQUAPANEL Q4 Finish הינו שפכטל חדשני, דוחה מים, המקנה גימור פני שטח חלקים במיוחד ברמה טובה מאוד (*רמה Q4), כציפוי על לוחות אקווה פאנל פנימיים. המוצר מציע לקבלן טיפול מהיר וחדשני בפני השטח, לכיסוי קיר חלק, מבריק או במרקם עדין.

תחומי יישום

AQUAPANEL Q4 Finish מבטיח גימור מישורי, חלק ובאיכות גבוהה על קירות הבנויים מלוחות אקווה פאנל לפנינים. לא נדרש ליישם רשת שריון על כל שטח הלוח, אלא רק במישקים. המוצר משמש גם כגימור פני שטח תקרות וקירות עמידים נגיפה, כאשר מיישמים על גבי AQUAPANEL Skim Coat עם רשת שריון.

AQUAPANEL Q4 Finish ניתן ליישום באזורים לחים, אך אינו מתאים לאזורים החשופים להרטבה ישירה.

הוראות הכנה ושימוש

לפני יישום:

- לוחות האקווה פאנל יותקנו בהתאם למפרט אורבונד.
- פני לוחות האקווה פאנל יהיו נקיים, יבשים, ללא שרייר שמן, אבק וצבע.
- יש ליישם כבסיס שכבת AQUAPANEL Interior Primer

יישום:

יש לערבב היטב את AQUAPANEL Q4 Finish. במידת הצורך, לדלל עם כמות קטנה של מים. יש להשתמש במיכל ובכלים נקיים. AQUAPANEL Q4 Finish משמש לכיסוי קירות, ללא רשת שריון. עובי השכבה המרבי הינו 2 מ"מ לכל שכבה. ראשית יש לכסות בעזרת AQUAPANEL Q4 Finish את כל ראשי הברגים ומישקי הלוחות - לאחר שהודבקו בדבק מילוי מישקים PU. יש ליישם במישקים סרט שריון לאקווה פאנל. יש לשייף חלקים בולטים, וליישם שכבה שנייה של AQUAPANEL Q4 Finish (ברוחב של 20 ס"מ לפחות) ולכסות שוב את ראשי הברגים. לאחר הייבוש, יש לשייף חלקים לא אחידים. לכיסוי פני שטח מלא, יש ליישם AQUAPANEL Q4 Finish באופן שווה בעזרת שפכטל ברוחב של כ-20 ס"מ (עובי השכבה לפחות 1 מ"מ). יש למלא אזורים לא אחידים במישקים ולהחליק את מבנה השטח (יש לשייף לאחר ייבוש, במידת הצורך). לאחר מכן יש ליישם שכבה רחבה יותר של AQUAPANEL Q4 Finish (עובי השכבה כ-0.5 מ"מ), ולאחר הייבוש לשפשף עם נייר שיוף עדין. זמן הייבוש הוא בערך 24 שעות לכל מ"מ של עובי ציפוי, בהתאם לטמפרטורה והלחות. ניתן ליישם את AQUAPANEL Q4 Finish על גבי AQUAPANEL Skim Coat, כגמר סופי על קירות ותקרות.

טיפול פני השטח

ניתן לצבוע על גבי AQUAPANEL Q4 Finish עם צבעים על בסיס מים, צבעים אקריליים, צבעים סיליקוניים וצבעי סיד.

מפרטים

צבע - לבן
צפיפות - 1.6 גרם/מ"ק
זמן יבוש - בערך 24 שעות (ב-23 מעלות צלזיוס ו-63% לחות יחסית)
גודל גרגיר מרבי - 50 μm

הנחיות כלליות ואזהרות

אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות.
בעת היישום יש להקפיד על טמפר' של 5-35 מעלות צלזיוס ללא רוח ישירה וללא קרינת שמש ישירה.
לאחר היישום רצוי שהמבנה יהיה מאוורר.
במידה ומשבלים חומרים נוספים הבאים במגע עם מוצרי אורבונד, יש לבדוק התאמה ולהתייעץ עם מחלקת ההדרכה של אורבונד.
אין לצבוע על גבי AQUAPANEL Q4 Finish לח.
ניתן להשתמש בפריימר לפני צביעה.
זמן יבוש לפני גמר עליון - 4 ימים.

תצרוכת חומר

כושר כיסוי של כ-1.7 ק"ג/מ"ר, 1 מ"מ עובי ציפוי
מארז
דלי במשקל 20 ק"ג.

אחסון

יש לאחסן את הדליים על משטחי עץ, בחלל יבש, מוצל ומוגן מפני לחות.
יש לסגור היטב דליים שניזוקו או נפתחו, כדי למנוע חדירת אוויר לתוכם ויש להשתמש בהם ראשוניים.
החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים ממועד ייצורו, כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית.

מק"ט אורבונד: 77050135

Knauf reference : Aquapanel Q4 Finish en 2008 GB 04/08

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 60375
טלפון: 03-6342853
www.orbond.co.il
פקס: 03-6342894
orbond@orbond.co.il

