

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

מענו : א. תעשייה אלון תבור עפולה 0018000

תאריך ההזמנה : 20/03/2016

תאור המוצר

דוגמת לוח בגוון אפור עם רשת משני הצדדים המכונה ע"י המזמין :
לוח צמנטבורד אקווה-פאנל דגם OUTDOOR תוצרת קנאוף, יוון.

פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 06/03/2016

הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין

מקום הנטילה : אין מידע

מהות הבדיקה

סיווג המוצר בשרפה לפי תקן ישראלי ת"י 755 " סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין - שיטות בדיקה
וסיווג לפי תוצאות הבדיקה " (יולי 2013) זהה לתקן אירופי EN 13501-1:2007.

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 4 דפים ואין
להשתמש בו אלא במלואו

סיכום

תעודת סיווג זו מסכמת את תוצאות הבדיקה שבתעודה 9611903985 (בדיקת חום השרפה).

(פרטים ראה בגוף התעודה)

שם החותם : דר' רכרדו גורה
תפקידו : ראש ענף בטיחות אש

שם החותם : גנאדי ברלין
תפקידו : מהנדס בכיר

תאריך : 15/11/2016

2. פרטי המוצר

2.1 תיאור המוצר

- דוגמת לוח בגוון אפור עם רשת משני הצדדים המכונה ע"י המזמין: לוח צמנטבורד אקווה-פאנל דגם OUTDOOR תוצרת קנאוף, יוון.

2.2 מידות המוצר

- מידות הדוגמה: כ- 84 X 120 ס"מ; עובי ממוצע: כ- 12.5 מ"מ.
- מסה ליחידת שטח: כ- 15904 גר"מ"ר.
- מסה ליחידת נפח: כ- 1293 ק"ג/מ"ק.

3 תעודות בדיקה ותוצאותיהן

3.1 תעודות בדיקה

שם המעבדה	שם המזמין	מספר תעודה	תקן
ענף בטיחות אש, מתיי	אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ	9611903985	ISO 1716:2010

3.2 תוצאות בדיקה

שיטת הבדיקה	פרמטרים	מספר בדיקות	תוצאות		קריטריונים של דרגה AI	
			התאמה לתאמה	פרמטר רציף	פרמטר רציף	תנאי התאמה
ISO 1716:2010 רכיב העיקרי לוח בגוון אפור	PCS(MJ/kg)	3	(-)	0.1107	≤ 2	(-)
	PCS(MJ/m ²)	3	(-)	1.6376	≤ 2	(-)
	PCS(MJ/kg)		(-)	0.45	≤ 2	(-)

(-) לא ישים

הערה:

פענוח סימונים וראשי תיבות ראה בנספח א לתעודה זו.

מכיוון שהרכיב העיקרי לוח צמנטבורד הוא מקבל סיווג AI ללא בדיקה בהתאם להחלטה של הוועדה האירופית 96/603/EC (OJ L 267 19.10.1966 p23). על כן בדיקת אי דליקות לפי תקן ISO 1182 לא נדרשת.

4 סיווג ויישום של המוצר

4.1 הסמכתה לסיווג
המוצר סווג בהתאם לסעיפים 11 ו-15 של תקן ישראלי 755 מיולי 2013.

4.2 סיווג
דוגמת לוח בגוון אפור עם רשת משני הצדדים המכונה ע"י המזמין: לוח צמנטבורד אקווה-פאנל דגם OUTDOOR תוצרת קנאוף (יוון) סווג לפי תגובתו בשרפה לדרגה

A1

הסיווג הנוסף לפי צפיפות עשן הוא

לא ישים

הסיווג הנוסף לפי התפרקות המוצר ועיוות צורתו בבדיקה הוא

לא ישים

תגובה בשרפה		צפיפות עשן			התפרקות ועיוות צורה	
A1	-	-	-	,	-	-

סיווג לפי תגובה בשרפה: A1

4.3 תחום היישום (תנאי השימוש)

הסיווג של המוצר הני"ל תקף לתנאי השימוש הסופי הבאים:

- תכונות המוצר בהתאם לסעיף 2 של התעודה הזו.

תל אביב/ 15/11/2016

פענוח סימונים וראשי תיבות

עלית טמפרטורה	ΔT
איבוד משקל	Δm
התפשטות הלהבה	F_s
מקדם קצב גידול האש	FIGRA
התפשטות אש צדדית	LFS
פוטנציאל קלורי ברוטו	PCS
פוטנציאל קלורי נטו	PCI
קצב היוצרות עשן	SMOGRA
משך הבעירה	t_r
שחרור חום כללי תוך 600 שניות	THR _{600s}
שחרור עשן כללי תוך 600 שניות	TSP _{600s}