

תעודת בדיקה מספר 9211908760

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
 מענו : ת.ד. 2328 עפולה 18122
 תאריך ההזמנה : 12/05/14

תאור המוצר

חומרי בניה
 הדגם הנבדק : SAFEBOARD תאורו: לוח גבס בגוון אפור
 ארץ יצור : גרמניה, הרפובליקה הפדרלית
 שם היצרן: KNAUF
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל כתאריך : 12/01/08 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרוט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (2010) כדלהלן:

דרגת התלקחות	- V (חמש)
דרגת צפיפות עשן	- 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף	- 3 (שלוש)
הערות -	

כינוי הדגם ושם הייצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.
 תעודה זו באה במקום ומבטלת את תעודה 9211902926 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2012/05/16

שם החותם: כרמל גבאלי

שם החותם: גורן ירכרדו

תפקידו: ממונה
 תאריך: 2012/05/14

תפקידו: בודק
 תאריך: 2012/05/14

רח' חיים לבנון 42 תל-אביב 69977, טל' 03-6465125, פקס' 03-6429080, www.sii.org.il
 ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225, פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שדר: טל' 03-6465230, פקס' 03-6467659, ענף אש: טל' 03-6465190, פקס' 03-6465233

תעודת בדיקה מספר 9211908760

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך 3

מידות הדוגמה: 90 X 26.1 ס"מ ועובי כולל של כ- 12.68 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 17448.2 גר'/מ"ר
מסה ליחידת נפח: כ- 1376 ק"ג/מ"ק

לוח גבס בגוון אפור, דגם: SAFEBOARD,
תוצרת חברת קנאוף (KNAUF), גרמניה.

מסמך זה אינו תיבת

תעודת בדיקה מספר 9211908760

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה					תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש								
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755								
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 15 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר							V	
2.4	צפיפות העשן								
2.4.4	בליעת אור מקסי'	אחוז	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2.4.4	סיווג המוצר							4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף								
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה						ראה הערות	עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה.
2.5.3	סיווג המוצר							3	

מסמך זה אינו היתר