

**מפרט אורבונד FINISH A**

**FINISH A - שפכטל על בסיס גבס:**

- שפכטל על בסיס גבס איכותי במיוחד המעניק גימור מושלם.
- מתאים ליישום ידני ובהתזה.
- מתאים לקירות ותקרות.
- מתאים ליישום חד שכבתי בעובי 2 עד 5 מ"מ.
- מתאים ליישום על בלוקי גבס, טיח גבס, טיח צמנטי, בטון יצוק וכד'.
- לשימוש פנימי בלבד.
- התערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
- התאמה לתקן ישראלי: ת"י 3970. כינוי טיח המיועד לציפוי בשכבה דקה C6, 20, 2. בעל תו ירוק.

**תכונות ייחודיות:**

אינו נסדק, פני שטח חזקים במיוחד, מתייבש באופן אחיד, קל במיוחד ליישום, גימור מושלם.

**אפיונים טכניים:**

- חוזק לחיצה: < 4 מגפ"ס.
- חוזק כפיפה: < 1.5 מגפ"ס.
- כושר כיסוי: כ- 0.8 ק"ג אבקה להכנת 1 מ"ר בעובי 1 מ"מ.

**הוראות הכנה ושימוש:**

**לפני יישום:**

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקייה, יבשה, ללא שיירי שמן, אבק וצבע.
- יש להחליק או להסיר מראש חלקים בולטים, חוטים שזורים, ברזל מזוין, קוצי מתכת וכדומה.
- יש לכסות את הברזל הגלוי בשכבת בטון.
- יש למרוח פריימר מסוג **CONTACT**, בתשתית בעלת כושר ספיגה נמוך במיוחד, כגון קיר בטון חלק.
- מומלץ למרוח פריימר מסוג **סטוק פריימר** או שווה ערך, בתשתית בעלת כושר ספיגה גבוה, כגון בלוק תאי. בכל מקרה, לפני היישום, יש להרטיב במים קירות סופגים, כגון בלוק תאי.
- על טיח גבס או בלוקי גבס לא נדרש ליישם פריימר, אולם יש להבטיח כי התשתית נקייה מאבק.
- במקרה של יישום על-גבי לוחות גבס, נדרש ליישם פריימר מסוג **CONTACT** או שווה ערך.

**הכנת שפכטל FINISH A ליישום ידני:**

- יש לפזר באיטיות תכולת שק של 20 ק"ג שפכטל **FINISH A** בכלי כיבול נקי, המכיל כ- 12 ליטר מים נקיים.
- יש להניח לחומר להיספג כ- 5 דקות, לערבב בערבול (מיקסר) מכני מתאים, עד לקבלת תערובת (משחה) אחידה, הומוגנית וללא גושים.
- יש להקפיד לנקות את הכלים משיירי גבס או לכלוך אחר בין מנה למנה, בכדי למנוע שינוי בתכונות השפכטל **FINISH A**.

**יישום ידני:**

- יש למרוח שפכטל **FINISH A** בעובי הנדרש (2 – 5 מ"מ), בעזרת מרית פלדה (מאלג') על פני השטח.

- כעבור מספר דקות יש ליישר את הקיר בעזרת שפכטל לטיח וסרגל מתכת ארוך (סרגל h).
- כעבור כ- 45 דקות מהמריחה, כאשר השפכטל **FINISH A** אינו נדבק לקצות האצבעות, יש לשפשף בעדינות את פני השכבה באמצעות ספוג כתום רטוב, ולהחליק בעזרת מרית פלדה (מאלג') או סכין נירוסטה לטיח, עד לקבלת פני שטח חלקים לחלוטין (דמוי שיש חלק).
- במידה ופני השטח אינם חלקים לגמרי, ניתן לחזור שוב על שלב ההחלקה.
- **שפכטל FINISH A** קשוי כעבור כ- 100 דקות מתחילת העבודה.

### **הכנה ויישום שפכטל FINISH A ליישום בהתזה (AIRLESS):**

- לפני תחילת ההתזה, יש לפזר כ- 10 ק"ג שפכטל **FINISH A** בכלי כיבול נקי, המכיל כ- 6 ליטר מים נקיים.
- יש להניח לחומר להיספג כ- 5 דקות, לערבב בערבול (מיקסר) מכני מתאים, עד לקבלת תערובת (משחה) אחידה, הומוגנית וללא גושים.
- יש להכין מספר דליים של **שפכטל FINISH A**, כדי לשמר את רציפות העבודה עם ה-AIRLESS.
- יש להתיז את התערובת המוכנה אל התשתית באופן אחיד.
- סדר הפעולות לאחר מכן, כפי שמתואר בסדר הפעולות ליישום ידני.
- בתום ההתזה יש לנקות את המכונה כול פיית השאיבה ואקדח ההתזה.

### **הנחיות כלליות ואזהרות:**

- יש להשתמש בחומר עד 25 דקות לאחר הכנתו.
- אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות.
- אין לשפשף את פני הקיר עם נייר זכוכית.
- עובי שכבה מינימלי יהיה 2 מ"מ.
- בעת היישום יש להקפיד על טמפ' של 5-35 מעלות צלזיוס ללא רוח ישירה וללא קרינת שמש ישירה.
- אין להשתמש בצינור מים לפני ו/או בעת ההחלקה.
- לאחר היישום רצוי שהמבנה יהיה מאוורר.
- במידה ומשלבים חומרים נוספים הבאים במגע עם מוצרי אורבונד, יש לבדוק התאמה ולהתייעץ עם מחלקת ההדרכה של אורבונד.
- אין לצבוע על גבי **שפכטל FINISH A** לח. ניתן להשתמש בפריימר לפני צביעה.
- השפכטל אינו מתאים לשימוש במקומות לחים מאוד.
- בחדרי אמבטיה, ביישום ע"ג בלוקי גבס, מתאים ליישום מעל גובה משקוף.

**הרכב:** גבס טבעי ומוספים.

**תכולת שק:** 20 ק"ג.

**אחסון:** יש לאחסן את החומר במקום יבש ומוצל על משטחי עץ ומוגן מפני לחות. החומר מתאים לשימוש עד 6 חודשים ממועד ייצורו, כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית. אחריות היצרן לחומר כאשר ארוז באריזתו המקורית.

**פרטים נוספים:** [www.orbond.co.il](http://www.orbond.co.il) [1-700-70-50-75](tel:1-700-70-50-75)