



k₁₀

k₁₀ - דבק אקרילי להדבקת אריחים ד10

מתאים להדבקת אריחים על גבי לוחות גבס, בלוקי גבס, טיח גבס, טיח צמנטי, וכדומה.
K10 - דבק אקרילי להדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן ופסיפס. מוכן לשימוש.

תכונות

- דבק אקרילי, מוכן לשימוש.
- בעל כושר הידבקות גבוה.
- נוח מאוד לעבודה.
- עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ,
- בהתאם לסוג התשתית והאריח.

שימושים עיקריים

- הדבקת אריחים על גבי לוחות גבס מכל סוג, בלוקי גבס מכל סוג וטיח גבס מכל סוג.
- הדבקת אריחים על גבי לוחות גבס עמידים מים ובלוקי גבס עמידים מים בחדרים רטובים.
- הדבקת אריחים על בטון וטיח צמנטי.
- הדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן ופסיפס.
- מתאים במיוחד לשימוש בחדרי אמבט, שירותים, מטבחים ועוד.
- לשימוש פנימי בלבד.

חומר

- K10 דבק אקרילי להדבקת אריחים.
- מותאם במיוחד להדבקה על גבי לוחות גבס עמידים מים ובלוקי גבס עמידים מים בחדרים רטובים.
- עומד בדרישות ת"י 4004 בכינוי דבק תחליב ד10.
- מיועד לשימוש פנימי.

תשתית ורקע

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקייה, יבשה, ללא שיירי שמן אבק או צבע.
- יש להסיר חלקים רופפים.
- יש לוודא שהרקע יכול לשאת את משקל הדבק והאריחים.
- בהדבקה על טיח גבס, אין להחליק את השכבה עליה מבקשים להדביק.

הכנת הדבק K10

- לפני השימוש מומלץ לערבב את הדבק בעזרת ערבול חשמלי מתאים.

אופן יישום K10

- יש למרוח שכבת דבק K10 בעובי 2 מ"מ לפחות על התשתית המיועדת להדבקה, בעזרת מרית (מאלג') חלקה.
- יש להדק שכבה זו היטב אל התשתית.
- יש למרוח מייד שכבה נוספת עד לעובי שכבות כולל של 10 מ"מ.
- יש לשנן באמצעות מרית (מאלג') משוננת את שכבת הדבק עד למרכז השכבה.
- יש להתאים את השינון (המאלג' המשונן) בהתאם לגודל האריח.
- יש למרוח את גב האריח בשכבה של דבק דקה, ולהצמיד מייד לשכבת הדבק המשוננת על התשתית בשיטת "רטוב על רטוב".
- יש "להסיע", להצמיד ולהדק את האריח למקומו באמצעות פטיש גומי.
- יש ליצור בעת ההדבקה מישקים על פי

- הדרישות, בעזרת ספייסרים מתאימים.
- יש להמתין 36 שעות לפחות עד לפירוק הספייסירים.
- מישקים, יש למלא ברובה. יישום הרובה לאחר 4 ימים לפחות מגמר יישום ההדבקה.
- יש לוודא ייבוש מלא של הדבק לפני יישום הרובה.

בקרת איכות במהלך העבודה

- במהלך עבודות ההדבקה מומלץ לדגום את איכות ההדבקה, ע"י הוצאת אריח מייד לאחר ההדבקה ובדיקת מידת כיסוי הדבק.
- יש לוודא כי הדבק מכסה לפחות 95% מגב האריח.

איפיונים טכניים

- כינוי הדבק - D1T.
- עומד בדרישות התקן הישראלי - 4004.
- חוזק ראשוני של הידבקות בגזירה < 1 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות בגזירה לאחר בלייה בחום < 1 מגפ"ס.
- זמן חופשי חוזק הידבקות במתיחה < 0.5 מגפ"ס, לאחר 20 דקות.
- "זמן פתוח" חופשי - עד 20 דקות לאחר מריחה ניתן להדבקה.
- החלקה מופחתת > 0.5 מ"מ.
- תצרוכת אופיינית כ - 1.4 ק"ג למ"ר ל- 1 מ"מ.

הרכב החומר

- גיר, פולימר אקרילי, מוספים.
- **הנחיות כלליות ואזהרות**
- עומס מירבי על מחיצות לחות גבס יהיה בהתאם לת"י 1924. עומס מירבי על מחיצות בלוקי גבס יהיה בהתאם לת"י 1925 ובהתאם להנחיות יצרן בלוקי הגבס.
- יש לעיין גם בת"י 1555 לביצוע נכון, הדבק עומד בדרישות התקן הרלוונטיות.
- יש להדביק את האריחים על שכבת דבק מסורק כל עוד הוא רטוב.
- בעת היישום יש להקפיד על טמפרטורה של 5-35°C.
- לאחר יישום מומלץ לאוורר את המבנה.
- יש למנוע מגע של מים עם הדבק עד לייבוש סופי.
- שאריות דבק יש להסיר לפני הייבוש הסופי.
- אין להוסיף מים לתערובת דבק שהחלה להתייבש.
- במידה ומשלבים חומרים נוספים הבאים במגע עם מוצרי אורבונד, יש לבדוק התאמה ולהתייעץ עם מחלקת ההדרכה של אורבונד.
- אחריות מוגבלת לטיב החומר באריזתו המקורית בלבד.
- מתאים לשימוש באריזתו המקורית עד 6 חודשים ממועד הייצור. מועד הייצור מודפס ע"ג האריזה.
- יש לאחסן במקום יבש ומוצל.
- הדבק אינו מתאים לריצוף.

אריזה

- דלי במשקל 20 ק"ג

מיוצר ע"י אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ, אזור תעשייה אלון תבור, עפולה 1812202.



אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

הנהלה ושיוק: החרושת 30 אור יהודה 6037597 טלפון: 03-6342853 www.orbond.co.il

פקס: 03-6342894 orbond@orbond.co.il