

# SUPERMAX



## שליכט צמנטי רב עובי

### איפיונים טכניים

- חוזק לחיצה > 6.2 מגפ"ס.
- חוזק כפיפה < 2.2 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות < 0.37 מגפ"ס.
- משקל מרחבי אבקה: 1.25 ק"ג/ליטר.
- כושר כיסוי: 25 ק"ג אבקה לכיסוי של כ-8 מ"ר עובי 3 מ"מ.

### תכונות ייחודיות

- מתאים ליישום בעובי עד 8 מ"מ (בשתי שכבות).
- בעל הידבקות מצוינת לתשתית.
- בעל עמידות מצויינת בתנאי לחות.
- בעל חוזק מכאני גבוהה.

### חומר

- שליכט צמנטי רב עובי
- גוון: לבן / אפור.
- שכבת גמר צמנטית ליישום ידני.
- מתאים ליישום בשכבה דקה ועבה 1.5-8 מ"מ.
- לשימוש חיצוני ופנימי.
- מתאים להחלקת בטון יצוק, טיח צמנטי בקירות ובתקרות.
- מתאים כרקע לשליכט צבעוני וצבע.
- התערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
- ניתן לגימור במרקם חלק או במרקם חולי עדין.

## הוראות הכנה ושימוש

### לפני יישום:

- לקבלת מראה חלק, יש להמתין מעט לייבוש החומר לשפשף בעזרת ספוג כתום לח ומייד לאחר מכן להחליק במאלג' נירוסטה.
- נדרש להמתין לפחות 72 שעות לפני הצביעה.

### הנחיות כלליות ואזהרות:

- אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות ואין להוסיף לו מים.
- בעת היישום יש להקפיד על טווח טמפרטורה של 5-35 מעלות צלזיוס.
- לאחר היישום רצוי שהמבנה יהיה מאוורר.
- בכל שלב בו משלבים חומרים נוספים הבאים במגע עם המוצר, יש לבדוק התאמה ולהתייעץ עם מחלקת ההדרכה של אורבונד.
- אין לצבוע על גבי SUPERMAX שאינו התייבש לחלוטין.
- הנחיות לצביעה יינתנו על ידי יצרן הצבע/השליכט הצבעוני.
- במקרה של תשתית סדוקה, יש להתייעץ קודם השימוש עם מחלקת ההדרכה של אורבונד.
- לא נדרשת אשפיה.

- יש לשטוף את הקיר יום לפני היישום.
- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות יבשה, נקייה, ללא אבק, ללא צבע וללא שריי שמן וכן שאריות אגרגט שאינו אחוז היטב.
- יש להחליק או להסיר מראש חלקים בולטים, חוטים שזורים, ברזל מזוין, קוצי מתכת, שאריות עץ וכד'.
- במקרה של יישום על גבי בטון, הבטון צריך להיות נקי משמן, אבק ומלחים.

### הכנת ה-SUPERMAX:

- יש לפזר תכולת שק 25 ק"ג SUPERMAX בכלי קיבול נקי המכיל 9-10 ליטר מים נקיים ולערבל במערבל (מיקסר) מכאני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים.
- יש להמתין כ-3 דק' ולערבב שנית.
- במידת הצורך הוסף מים עד לקבלת עבידות רצויה.

### יישום ה-SUPERMAX:

- יש למרוח את ה-SUPERMAX על פני השטח באמצעות מאלג' תוך כדי הידוק אל התשתית.
- יש להקפיד כי החומר מיושם על פני השטח בצורה אחידה ומושלמת.
- לאחר ייבוש מלא של השכבה הראשונה, מיישמים שכבה שניה עד לעובי הרצוי.
- לקבלת מראה חולי, יש להמתין מעט לייבוש החומר ולשפשף בעזרת ספוג כתום לח.

## נתונים כלליים

- מכיל: צמנט אפור, אגריגטים מדורגים ומוספים פולימרים.
- תצורת אופיינית: כ 3.2 ק"ג למ"ר בעובי 3 מ"מ.
- תכולת שק: 25 ק"ג / 40 שקים במשטח.
- אחסון: יש לאחסן את החומר במקום יבש ומוצל על משטחי עץ ומוגן מפני לחות.
- החומר מתאים לשימוש 6 חודשים ממועד ייצורו, כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית.
- אחריות היצרן לחומר בלבד כאשר ארוז באריזתו המקורית.

## אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597 | טלפון: 03-6342853 | [www.orbond.co.il](http://www.orbond.co.il)

פקס: 03-6342894 | [orbond@orbond.co.il](mailto:orbond@orbond.co.il)