



## הוראות הכנה ושימוש

- האצבעות לטיח ולוודא כי הטיח אינו נדבק אליהם. אז, ניתן ליישר שוב בעזרת הסרגל.
- כעבור עוד כ- 25 דקות מהשלב הקודם, יש ליישר בעזרת מרית פלדה (מאלג') וסרגל מתכת ארוך (סרגל h) את פני השטח.
- אז, יש לשפשף בעדינות את פני השכבה באמצעות ספוג כתום רטוב, ולהחליק בעזרת מרית (מאלג') פלדה עד לקבלת פני שטח חלקים לחלוטין (דמוי שיש חלק).
- במידה ופני השטח אינם חלקים לגמרי, ניתן לחזור על שני השלבים האחרונים.
- הטיח קשוי כעבור כ- 150 דקות מתחילת העבודה.

## הנחיות כלליות ואזהרות

- יש להשתמש בחומר עד 30 דקות לאחר הכנתו.
- אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות.
- אין לשפשף את פני הקיר עם נייר זכוכית.
- עובי שכבה מינימלי להחלקה 5 מ"מ.
- בעת היישום יש להקפיד על טמפ' של 5-35 מעלות צלזיוס ללא רוח ישירה וללא קרינת שמש ישירה.
- אין להשתמש בצינור מים לפני ו/או בעת ההחלקה.
- לאחר היישום יש לאוורר את המבנה.
- במידה ומשלבים חומרים נוספים הבאים במגע עם מוצרי אורבונד, יש לבדוק התאמה ולהתייעץ עם מחלקת ההדרכה של אורבונד.
- אין לצבוע על גבי טיח לח. ניתן להשתמש בפריימר לפני צביעה.
- הטיח אינו מתאים לשימוש במקומות לחים מאוד.
- בחדרי אמבטיה, מתאים ליישום מעל גובה משקוף.
- טיח גבס GOLDBAND אינו מתאים ליישום בממ"דים.
- בממ"דים, יש ליישם טיח גבס MP10 ע"פ מפרט אורבונד.
- יש ליישם את הטיח מעל הגובה הסופי של הריצפה.

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקייה, יבשה, ללא שיירי שמן, אבק וצבע.
  - יש להחליק או להסיר מראש חלקים בולטים, חוטים שזורים, ברזל מזוין, קוצי מתכת וכדומה.
  - יש לכסות את הברזל הגלוי בשכבת בטון.
  - יש למרוח פריימר מסוג CONTACT, של אורבונד, בתשתית בעלת כושר ספיגה נמוך במיוחד, כגון קיר בטון חלק.
  - מומלץ למרוח פריימר מסוג **סטוק פריימר** או שווה ערך, בתשתית בעלת כושר ספיגה גבוה, כגון בלוק תאי. בכל מקרה, לפני היישום, יש להרטיב במים קירות סופגים, כגון בלוק תאי.
  - יש ליישם **פרלפיקס** כשכבת בסיס, לפני יישום ע"ג לוחות גבס.
  - מומלץ לקבע מייקים אנכיים במרחק של כ- 1.2 מטר האחד מהאחר. יש לקבע את המייקים בעזרת טיח גבס GOLDBAND או **פרלפיקס**.
- הכנת טיח באופן ידני:**
- יש לפזר באיטיות תכולת שק של 25 ק"ג GOLDBAND בכלי כיבול נקי, המכיל כ- 16 ליטר מים נקיים.
  - יש להניח לחומר להיספג כ- 5 דקות, לערבב בערבול (מיקסור) מכני מתאים, עד לקבלת תערובת אחידה, הומוגנית וללא גושים.
  - יש להקפיד לנקות את הכלים משיירי גבס או לכלוך אחר בין מנה למנה, בכדי למנוע שינוי בתכונות ה-GOLDBAND.
- יישום:**
- יש למרוח טיח גבס GOLDBAND בעזרת מרית פלדה (מאלג') על פני השטח.
  - לאחר כ- 5 דקות יש למרוח וליישר בעזרת סרגל מתכת ארוך (סרגל h).
  - כעבור כ- 45 דקות מהמריחה, יש להצמיד את קצות

## נתונים כלליים

- **מכיל:** גבס טבעי, גיר ומוספים.
- **תצרוכת אופיינית:** כ 8 ק"ג למ"ר בעובי 10 מ"מ.
- **תכולת שק:** 25 ק"ג.
- **אחסון:** יש לאחסן את החומר במקום יבש על משטחי עץ ומוגן מפני לחות. החומר מתאים לשימוש 6 חודשים ממועד ייצורו כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית. אחריות היצרן לחומר בלבד כאשר ארוז באריזתו המקורית.



## אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

הנהלה ושייווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597 | טלפון: 03-6342853 | [www.orbond.co.il](http://www.orbond.co.il)

פקס: 03-6342894 | [orbond@orbond.co.il](mailto:orbond@orbond.co.il)