

קלבוד

(1 ק"ג / 5 ק"ג)



קלבוד-שפכטל מקצועי

לתיקון ומילוי סדקים, חורים וכהכנה לצבע, אינו משאיר אבק.

תכונות

- אינו נסדק
- אינו שוקע
- קל ונוח לשימוש
- אינו משאיר אבק
- מתייבש באופן אחיד ובזמן קצר יחסית
- ניתן לשפשף בנייר לטש
- חזק ויציב לאחר ליטוש

תחומי יישום

- אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות.
- יש להשתמש בחומר עד כ 30 דקות לאחר הכנתו.
- בעת היישום יש להקפיד על טמפ' של 5-35 מעלות צלזיוס ללא רוח ישירה וללא קרינת שמש ישירה.
- לאחר היישום רצוי שהמבנה יהיה מאוורר.
- בכל שלב בו משלבים חומרים נוספים הבאים במגע עם מוצרינו, יש לבדוק התאמה ולהתייעץ עם מחלקת ההדרכה.

חומר

- שפכטל אבקתי דק ולבן במיוחד ליישום ידני המעניק גימור מושלם.
- מיועד בעיקר להכנה לצבע ומילוי סדקים. מתאים לקירות ותקרות.
- מתאים ליישום על לוחות גבס, בלוקי גבס, טיח גבס, טיח צמנטי, בטון יצוק וכד'.
- לשימוש פנימי בלבד.
- אינו מתאים לשימוש במקומות לחים מאוד.
- התערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
- התאמה לתקן ישראלי: ת"י 3970. כינוי A.

הוראות הכנה ושימוש לפני יישום

- יש לפזר באיטיות כ-1 ק"ג קלבונד בכלי כיבול נקי המכיל כ-1/2 ליטר מים נקיים. יש להניח לחומר להיספג כ דקה, לערבב בעזרת שפכטל מתאים עד לקבלת תערובת אחידה (ללא גושים).
- יש להקפיד כי כלי הערבול נקי משיירים של חומרים אחרים או לכלוך אחר וזאת על מנת למנוע כי תכונות הקלבונד ישתנו.
- יש למרוח את הקלבונד באמצעות מאלג' על גבי המקום הנדרש. יש להמתין מספר דקות, ליישר ולהחליק על פי הצורך. לפני החלקה סופית, ניתן להרטיב מעט את מקום התיקון ולשפר את ההחלקה.
- לאחר ייבוש החומר ניתן לשפשף בנייר לטש.
- לאחר כ 60 דקות שפכטל קלבונד קשוי.

תצרוכת חומר

הרכב: גבס טבעי ומוספים.

תכולת שק: 1 ק"ג/5 ק"ג (±3%).

אחסון: יש לאחסן את החומר במקום יבש ומוצל על משטחי עץ ומוגן מפני לחות. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים ממועד ייצורו, כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית. אחריות היצרן לחומר כאשר ארוז באריזתו המקורית.

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597 טלפון: 03-6342853 www.orbond.co.il

מפעל: אזור תעשייה אלון תבור עפולה 1012202 טלפון: 04-6521141 orbond@orbond.co.il

פקס: 03-6342894 פקס: 04-6521448