

**תעודת בדיקה מספר 9511901954**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : אורבונר תעשיות גבס ומוצריו בע"מ  
 מענו : ת.ד. 2328 עפולה 18122  
 תאריך ההזמנה : 2015/02/09

**תאור המוצר**

חומרי בניה  
 הדגם הנבדק : טרמופן - סחלב תאורו: תקרה אקוסטית מינרלית  
 ארץ יצור : גרמניה, הרפובליקה הפדרלית  
 שם היצרן: AMF  
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל כתאריך : 2015/02/08 הנוטל: המזמין

**מהות הבדיקה**

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 יפנים ואלו להשומש בו אלא במלואו.

**מסקנות בדיקה חלקית**

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (2010) כדלהלן:

דרגת התלקחות - V (חמש)  
 דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)  
 דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)  
 הערות -  
 כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.  
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2015/03/04

תאריך היפסה מקורי

שם החותם: ספיר רועי

תפקידו: כונן

שם החותם: גורה רכרדו

תפקידו: ממונה

**תעודת בדיקה מספר 9511901954**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

**תאור מורחב של המוצר**

מידות הדוגמה: 59.5 X 59.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 15 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 2925 גר'/מ"ר  
מסה ליחידת נפח: כ- 198 ק"ג/מ"ק

דוגמת תקרה אקוסטית מינרלית עם ציפוי לכו וגב אפור המכונה ע"י המזמין:  
טרמופון - סחלב תוצרת AMF, גרמניה.

**תעודת בדיקה מספר 9511901954**

כהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 1/2 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					v	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	כליעת אור מקסי'	אחוז	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.4.4	סיווג המוצר					4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה				ראה הערה	הוכחנו עיוות הדוגמה והתרככותה
2.5.3	סיווג המוצר					3	