

FIREBOARD SPACHTEL



מרק פיירבורד FIREBOARD SPACHTEL

מרק (אבקת שפכטל) ייחודי למילוי מישקים והחלקת פני שטח של לוחות Knauf Fireboard.

תכונות

- אבקה מוכנה לערבוב
- ערבוב ללא גושים
- בעל כושר הידבקות גבוה
- מרקם גמיש
- חומר על בסיס גבס ייחודי בשילוב מעכבי בעירה
- רמה גבוהה של אחזקת מים

תחומי יישום

מרק Fireboard משמש למילוי (איחוי) מישקים והחלקת פני שטח של לוחות Fireboard בהתאם לרמת גימור Q1 ו-Q2 (רמת גימור בסיסית ורמת גימור טובה על פי ת"י 1924). כדי לקבל רמת גימור Q3 או Q4 (רמת גימור מעולה על פי ת"י 1924) נדרש בנוסף ליישם שפכטל Finish V או שפכטל Finish A.
סרט השריון במישקים יהיה סרט שריון מרשת סיבי זכוכית.

חומר

מרק Fireboard הינו אבקה ייחודית על בסיס גבס בתוספת מינרלים וחומרים מעכבי בעירה, המותאם למילוי מישקים והחלקת פני שטח של לוחות Knauf Fireboard. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות הכנה ושימוש לפני יישום

Fireboard על כל פני השטח, לקבלת משטח באיכות Q2 (רמת גימור בסיסית ורמת גימור טובה על פי ת"י 1924). במידת הצורך, ניתן לשייף בעדינות את פני חומר המילוי, לאחר התייבשותו.

זמן יישום

יש ליישם מרק Fireboard בתוך 45 דקות לאחר הכנת החומר. אין להשתמש בחומר שהתקשה ואין לנסות להחזיר לו את הגמישות ע"י הוספת מים או בחישה כדי להשמיש אותו בחזרה.

מומלץ לבצע מילוי מישקים והחלקת פני שטח, לאחר שהלוחות אוקלמו באתר (בתנאי הסביבה הקיימים), ולא ניתן יותר לצפות לשינויים גיאומטריים, כדוגמת התפשטות או התכווצות.

טמפרטורת היישום / אקלים

בעת היישום יש להקפיד על טמפרטורה של 5-35°C. על המשטח להיות נקי מאבק.

הכנה לפני יישום

יש להרכיב את לוחות Fireboard על קונסטרוקציה יציבה. על הלוחות להיות יבשים ונקיים מאבק. נדרש לנקות מאבק ולכלוך את האזור בו מיישמים את מרק Fireboard.

יישום

יש לפזר מרק Fireboard לתוך מים נקיים עד לקו המים (לכל היותר 2.5 ק"ג לתוך כ-2 ליטר מים). לאחר מכן יש לערבב בכף טייחים עד לקבלת תערובת במרקם אחיד ויציב, מבלי להוסיף חומר.

איחוי מישקים

יש ליישם שכבה דקה של מרק Fireboard (מינימום 1 מ"מ) ולהטביע לתוכו סרט שריון מרשת סיבי זכוכית. יש להמשיך לשלב הבא רק לאחר שחומר המילוי התייבש לחלוטין.

החלקת פני שטח

יש ליישם שכבת החלקה דקה בעובי כ-1 מ"מ של מרק

נתונים כלליים

מילוי מישקים היקפיים: בקירוב 0.15 עד 0.20 ק"ג למטר אורך מישק. החלקת פני שטח: בקירוב 0.55 עד 1.2 ק"ג למ"ר. משתנה בהתאם למספר השכבות. תכולת שק: 10 ק"ג.

אחסון: יש לאחסן את החומר במקום יבש ומוצל על משטחי עץ ומוגן מפני לחות. החומר מתאים לשימוש 6 חודשים ממועד ייצורו, כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית. אחריות היצרן לחומר בלבד כאשר ארוז באריזתו המקורית.

Knauf reference: K466 2010-07

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

www.orbond.co.il | טלפון: 03-6342853 | 6037597 אור יהודה 30 החרושת
orbond@orbond.co.il | פקס: 03-6342894

