

תעודת בדיקה מס' 9913301256

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : אורובונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
 מעבוי : ת.ד. 2328 עפולה 18122
 תאריך הזמנה : 2019/07/10

תאור המוצר

חומרי בנייה
 הדגם הנבדק : ORGANIC תאوروו: אריח שבבי עץ מחוזק
 ארכ' יצור : צרפת
 שם הייצור : KNAUF
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הבטילה

המבחן ניטל בתאריך 09/07/2019 הבוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2- התפשטות האש, 2.4- ציפוי העשן, 2.5- עיריות הצורה, התפרקות והטיפוח של התקן הישראלי ת"י 755 - תשובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקו מס' 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתיחסות רק לפplit שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואינו להשתמש בו אלא במלואה.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמת הב"ל שנבדקה סוווגה לפי אמות המידה
בת"י 755 (2010) כדלהלן:

- 7 (חמש) דרגת התלקחות

- 4 (ארבע) דרגת ציפוי עשן

- 3 (שלוש) דרגת עיריות צורה והטיפוח

- הערות

כינוי הדגם ושם הייצור שצווינו לעיל בכתב בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.

פריט מצוי בדף הבא במסמך זה.

2019/07/25

תאריך הרףתת מקרו

רחוב חיים לבנון 42, תל-אביב 6997701, ענף כיבוי אש, ס' 03-6465190, פקס' 03-6465233 www.sii.org.il

שם החתום: גבריאל מלכא

תפקידו: מהנדס בודק

תאריך: 2019/07/24

שם החתום: גורה רכרדו

תפקידו: ראש ענף

תאריך: 2019/07/24



תעודת בדיקה מס' פר 9913301255

בהתאם לטעיף 12 לחוק התקנים תש"י ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקו	הביבדקה	התקינה	יחידה המידה	ממצאי הבדיקה	טורצאה למדגם	ליקויים/הערות
2.3.2	התפשטות האש					
2.3.2	חומר מסוכן עפ"י טבלה 1 של ת"י 755					
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקומות	מ"מ	170.0	0.0	טורצאה למדגם	
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקומות	מ"מ	170.0	270.0	טורצאה למדגם	
2.3.2.2	סיווג המוצר					IV
2.4	צפיפות העשן					
2.4.4	בליעת אור מקס'	אחוז	1.0	0.0	טורצאה למדגם	0.5
2.4.4	סיווג המוצר					4
2.5	עיוות הצורה, ההתקפרוקות והטיפוף					עירות הדוגמה או התרככותה או הכתבה.
2.5.3	התנהלות הדוגמה בעת הניסוי	לא יחידה			ראיה הערכה	3
2.5.3	סיווג המוצר					

תעודת בדיקה מס' פ"ד 9913301256

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"י"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך 3

מידות הדוגמה: 90 X 26.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 24 מ"מ

מסה ליחידה שטח: כ- 9010 גר'/מ"ר
מסה ליחידה נפח: כ- 424 ק"ג/מ"ק

דוגמת אריח משכבי עץ בגובה בז' המכונה ע"י המזמין:
אריח שבבי עץ מחוזק ORGANIC KNAUF תוצרת, צרפת.

תעודת בדיקה מס' פר 9913301256

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התקובה הנבדקת	יחידה המידה	ממצאי הבדיקה	טורקאה למדגם	ליקויים/הערות
2.3.2	התפשטות האש				
2.3.2	החומר מסובג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755				
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	
2.3.2.2	סילוג המוצר				V
2.4	ציפוית העשן				
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	0.0	1.0	0.8
2.4.4	סילוג המוצר				4
2.5	יעילות הצורה, התפרקות והטיפוח				
2.5.3	התנהלות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה			ראה הערכה
2.5.3	סילוג המוצר				3