

**תעודת בדיקה מספר 9913301255**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ  
 מענו : ת.ד. 2328 עפולה 18122  
 תאריך ההזמנה : 2019/07/10

**תאור המוצר**

חומר בנייה  
 הדגם הנבדק : קונטרה פנל תאורו: לוח גבס לכן מחורר  
 ארץ יצור : דנמרק  
 שם היצרן: דנולין  
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל בתאריך 2019/07/09 הנוטל: המזמין

**מהות הבדיקה**

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות כשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים  
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות בדיקה חלקית**

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה  
 בת"י 755 (2010) כדלהלן:  
 דרגת התלקחות - IV (ארבע)  
 דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)  
 דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)  
 - הערות -  
 כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם  
 להצהרת מזמין הבדיקה.  
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2019/07/25

תאריך הדפסת מקורי

שם החותם: גנקין מלכאל

תפקידו: מהנדס בודק

תאריך: 2019/07/24

שם החותם: גורה תכרדו

תפקידו: ראש ענף

תאריך: 2019/07/24

**תעודת בדיקה מספר 9913301255**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**תאור מורחב של המוצר**

דף 2 מתוך 3

מידות הדוגמה: 90 X 26.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 13 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 8695 גר'/מ"ר

מסה ליחידת נפח: כ- 675 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח גבס מחורר (חירור עגול כ- 6 מ"מ) עם גב בגוון אפור  
המכונה ע"י המזמין:  
לוח קונטרה פנל תוצרת דנוליינ, דנמרק.

**תעודת בדיקה מספר 9913301256**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ  
 מענו : ת.ד. 2328 עפולה 18122  
 תאריך ההזמנה : 2019/07/10

**תאור המוצר**

חומרי בניה : הדגם הנבדק : ORGANIC תאורו : אריח שבבי עץ מחוזק  
 ארץ יצור : צרפת  
 שם היצרן : KNAUF  
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל בתאריך 2019/07/09 הנוטל: המזמין

**מהות הבדיקה**

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות כשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים  
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות בדיקה חלקית**

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (2010) כדלהלן:  
 דרגת התלקחות - V (חמש)  
 דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)  
 דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)  
 הערות -  
 כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.  
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2019/07/25

תאריך היפסה מקורי

שם החותם: גנרל מילכאל  
 תפקידו: מהנדס בודק  
 תאריך: 2019/07/24

שם החותם: גורה רכרדו  
 תפקידו: ראש ענף  
 תאריך: 2019/07/24