



תעודת בדיקה מספר 9711903508

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
 מענו : ת.ד. 2328 עפולה 18122
 תאריך ההזמנה : 2017/03/09

תאור המוצר

חומרי בניה
 הדגם הנבדק : ויזינה תאורו: לוח גבס מחורר לכן
 ארץ יצור : דנמרק
 שם היצרן: קנאוף
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2017/02/26 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות כשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (2010) כדלהלן:
 דרגת התלקחות - V (חמש)
 דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
 דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
 הערות -
 כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2017/03/22

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: גנקה מליכאל
 תפקידו: מהנדס בודק

שם החותם: גולה רכרדו
 תפקידו: ראש ענף

רח' ויצמן: 2017/03/22 תל-אביב 69977, טל' 03-6465226, פקס' 03-6465225, פקס' 03-6429080, www.sii.org.il
 ענף מוצרי בימור: טל' 03-6465226, פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שלד: טל' 03-6465230, פקס' 03-6467659, ענף אש: טל' 03-6465190, פקס' 03-6465233



תעודת בדיקה מספר 9711903508

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה: 90 X 26.6 ס"מ ועובי כולל של כ- 12.5 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 7292 גר'/מ"ר

מסה ליחידת נפח: כ- 578 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח גבס לכן מתורר עם חירור מלבני מעוגל
המכונה ע"י המזמין:
לוח ויזינה תוצרת קנאוף, דנמרק.

התעודה אינה חתומה ומוצגת כאמצעי מניעה מפני שינוי או פיקוח. אין לה משקל משפטי. אין לה ערך משפטי.



תעודת בדיקה מספר 9711903508

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בחקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 1½ דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					V	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	בליעת אור מקסי'	אחוז	2.0	1.0	2.0	2.0	1.8
2.4.4	סיווג המוצר						4
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה					ראה הערה
2.5.3	סיווג המוצר						3

התעודת הבדיקה הזו היא תוצאה של בדיקה שנעשתה על ידי מעבדת הבדיקה של מכון התקנים הישראלי. אין לה תוקף אם לא נעשתה הבדיקה על ידי מעבדת הבדיקה של מכון התקנים הישראלי.