

תעודת בדיקה מספר 9913301255

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אורכונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
מענו : ת.ד. 2328 עפולה 18122
תאריך ההזמנה : 2019/07/10

תאור המוצר

חומרי בניה
הדגם הנבדק : קונטרה פנל תאורו: לוח גבס לבן מחורר
ארץ יצור : דנמרק
שם היצרן: דנוליין
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2019/07/09 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתליחסות רק לפרויט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
ראו להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה
בת"י 755 (2010) כדלהלן:
דרגת התלקחות - IV (ארבע)
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
הערות -
כינולי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם
להצהרת מזמין הבדיקה.
פרוט מצוי בדפים הכאים של מסמך זה.

2019/07/25

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: גנקין מלכאל

תפקידו: מהנדס בודק

תאריך: 2019/07/24

שם החותם: גורה תכרוד

תפקידו: ראש ענף

תאריך: 2019/07/24

תעודת בדיקה מספר 9913301255

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר


דף 2 מחורר 3

מידות הדוגמה: 90 X 26.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 13 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 8695 גר'/מ"ר

מסה ליחידת נפח: כ- 675 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח גבס מחורר (חירור עגול כ- 6 מ"מ) עם גב בגוון אפור
המכונה ע"י המזמין:
לוח קונטרה פנל תוצרת דנולין, דנמרק.



מכון התקנים הישראלי

המעבדה למכניקה והידראוליקה

תעודת בדיקה מספר 9913301255

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 1/2 דקות	מ"מ	170.0	0.0	0.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	170.0	270.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					IV	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	1.0	0.0	0.0	0.5	
2.4.4	סיווג המוצר					4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה				ראה הערה	עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה.
2.5.3	סיווג המוצר					3	