

K80 FLOOR

טיט לריצוף לאזורים בהם תנועה קלה



דבק טיט מוכן לריצוף אריחים, מתאים לדרישות ת"י 6069 למלט צמנט רגיל MC1

תקנים:

- מתאים לדרישת ת"י 1555 חלק 3, ת"י 5566 ו- ת"י 6069.

שימושים עיקריים

- דבק טיט מוכן לריצוף אריחי גרניט פורצלן, קרמיקה, מרצפות טרצו, אבן טבעית ושיש.
- מתאים לשימוש על גבי תשתיות כגון: חול מיוצב, סומסום, בטון ומדה בטון.
- ליישום במקומות בהם התנועה קלה כגון: בתי מגורים, משרדים, מוסדות חינוך וכד'.
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

תצרוכת אופיינית

- כ-16 ק"ג / מ"ר בעובי 10 מ"מ.
- ההספק יכול להשתנות בהתאם לאופן היישום ותנאי התשתית.

נתונים טכניים

- משקל סגולי - 1.6 ק"ג / ליטר.
- חוזק ראשוני של הידבקות במתיחה (שליפה) לאחר 28 יום באוויר- גדול מ 0.5 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות במתיחה (שליפה) לאחר 28 יום בטבילה במים - גדול מ 0.5 מגפ"ס
- חוזק לחיצה לאחר 28 יום - גדול מ 13 מגפ"ס.
- משך השימוש לעבודה לאחר ערבול - 90 דקות.

הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- התשתית תהיה יבשה ונקיה מחלקים רופפים, אבק, שומנים וכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- האריח יהיה נקי ויבש.

הכנת הטיט

- יש לשפוך באיטיות שק K 80 FLOOR לכלי כיבול המכיל כ- 7 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל (מיקסר) מכאני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה, עבידה הומוגנית וללא גושים.
- יש להמתין 3 - 1 דקות ולערבל שוב.

יישום

- יש למרוח ולפזר את הטיט באופן אחיד על גבי התשתית בעזרת כף טייחים (מסטרינה).
- נדרש למרוח את גב האריח בשכבה דקה ומהודקת של טיט באמצעות מרית חלקה.
- יש להניח את האריח על גבי הטיט בשיטת "רטוב על רטוב" להדק ולהצמיד בעזרת פטיש גומי עד לפילוס.

- העובי המומלץ ליישום הוא 30 - 15 מ"מ על גבי תשתיות חול מיוצב וסומסום ו- 30 - 10 מ"מ על גבי תשתיות בטון ומדה בטון.
- יש להשאיר פגות (מיישקים) פתוחות בהתאם לדרישות התקן.
- יישום רובה רק לאחר ייבוש מלא של הטיט.

נתונים כלליים

הרכב: צמנט חולות מדורגים, ומוספים מיוחדים.

גוון: אפור / לבן.

אריזה: שק 40 ק"ג, 50 שקים במשטח.

אחסון: במקום מוצל ויבש.

חיי מדף 6 חודשים מתאריך הייצור ובשקים סגורים. אחריות היצרן לחומר כאשר ארוז באריזתו המקורית.

הנחיות כלליות ואזהרות

- ניתן לדרוך על הריצוף לאחר 72 שעות מגמר היישום.
- טמפרטורת יישום 5°C-35°C.
- אין לערבב ולהוסיף למוצר זה חומרים אחרים לרבות גבס.
- יש לרצף על גבי חומר טרי שעדיין לא התכסה בקרום.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
- בריצוף אריחים גדולים מ- 60x60 יש למרוח את גב האריח בדבק צמנטי בדרגת C2T לפחות.
- דוגמת K2, K3, K5 FLEX, K6 FLEX בהתאם לספיגת האריח.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף במים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המשתמש. על המשתמש לבדוק את התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נכון של העבודה על פי התקנים הרלוונטיים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המשתמש להתעדכן בעדכונים האחרונים.



אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

www.orbond.co.il

טלפון: 03-6342853

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597

orbond@orbond.co.il

פקס: 03-6342894