

FINISH BAGAR IN

שליכט בגר פנים



שפכטל צמנטי להחלקת קירות ותקרות פנים. לשימוש פנימי בלבד.

שימושים עיקריים

- שפכטל צמנטי לבן להחלקת קירות ותקרות פנים כהכנה לצבע.
- מתאים ליישום על תשתית טיח צמנטי וקירות בטון.
- ליישום בעובי 3 - 1 מ"מ.
- מתאים למערכת טיח תרמי.
- מתאים ליישום בממ"ד.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

תקנים

- בעל ת"י 1414 לטיח תרמי, מספר היתר 102969 (64196).
- עומד בדרישות התקן 1920 חלק 1, מתאים לדרישות ת"י 5075 לממ"ד.

נתונים טכניים

- משקל מרחבי: 1.1 ק"ג / ליטר.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ 0.4 מגפ"ס.
- חוזק בלחיצה בגיל 28 יום: גדול מ- 2 מגפ"ס.
- זמן שמישות: כ- 120 דקות.

הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות יבשה, נקיה ללא אבק, ללא צבע, ללא שריי שמן ושאריות אגרגט שאינם אחוז היטב.
- יש להחליק או להסיר חלקים בולטים, חוטמים שזורים, ברזל וקוצי מתכת.
- במקרה של יישום על גבי בטון, הבטון צריך להיות יבש ונקי משמן וגריז.
- יש לשטוף את הקיר לפני היישום בלחץ מים.

הכנת החומר

- יש לפזר באיטיות תכולת השק 25 ק"ג לכלי כיבול נקי המכיל 9 - 8 ליטר מים נקיים, יש להניח לחומר להיספג כ- 3 דקות לערבב במערבל (מיקסר) מכאני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה, עבידה וללא גושים.
- יש להמתין מספר דקות ולערבל שנית לפני השימוש.
- יש להקפיד כי כלי הכיבול נקי משאריות חומר או לכלוך אחר.

יישום

- יש למרוח את החומר באמצעות מרית חלקה (מאלג') על פני השטח תוך הידוק אל התשתית.
- יש להקפיד כי החומר מיושם בכל השטח בצורה אחידה ומושלמת, לאחר ייבוש השכבה הראשונה, מיישמים שכבה שנייה.
- עובי 2 השכבות לא יהיה גדול מ-3 מ"מ.
- מחליקים בעזרת ספוג עדין ולח.
- ניתן להחליק בעזרת מאלג' נירוסטה.
- ניתן לשפשף בעזרת נייר זכוכית עדין לאחר ייבוש החומר כחלק מתהליך ההכנה לצבע.

נתונים כלליים

- **הרכב:** צמנט לבן, אגרגטים עדינים ומדורגים ומוספים מיוחדים.
- **גוון:** לבן.
- **אריזה:** שק במשקל 25 ק"ג, 64 שקים במשטח.
- **אחסון:** במקום מוצל ויבש.
- חיי מדף 6 חודשים מתאריך הייצור ובשקים סגורים.
- אחריות היצרן לחומר כאשר ארוז באריזתו המקורית.

הנחיות כלליות ואזהרות

- אין לערבב ולהוסיף למוצר זה חומרים אחרים לרבות גבס.
- המוצר אינו מיועד ליישום על גבי תשתיות גבס לרבות טיח גבס.
- לשימוש פנימי בלבד.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- טמפרטורת יישום 5°C-35°C.
- יש להגן על העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף במים.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המשתמש. על המשתמש לבדוק את התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נכון של העבודה על פי התקנים הרלוונטיים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המשתמש להתעדכן בעדכונים האחרונים.

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

www.orbond.co.il

טלפון: 03-6342853

6037597 אור יהודה 30 החרושת

orbond@orbond.co.il

פקס: 03-6342894

