

KP 110

הרכבה צמנטית



שכבה יסוד לטיח לישום על כל סוגי התשתיות בסביבה רגילה, סביבה ימית וכתשתית להדבקת חיפויים קשוחים.

תקנים

- בעלתו תקן 1920, היותר מס' 102972 (46473), 102971 (48754).
- מתאים לדרישות התקן 1920 בסביבה רגילה, בסביבה ימית וכתשתית לחיפויים קשוחים.
- מתאים לדרישות ת"י 1414 ו- ת"י 5075.
- בעלתו יירוק מס' 103165 (59831).

שימושים עיקריים

- שכבה ראשונה מקשרת למערכת טיח מיישר וטיח תרמי.
- מתחאים כתשתית להדבקת ארוחים וויפסיים קשוחים.
- מונע מעבר מים זורמים בצורה אנכית כאשר העובי המישם יינו 5 מ"מ לפחות.
- לישום על גבי תשתיות בטון, בלוק בטון, בלוק תא, בלוק פומיס ועוד.
- מתחאים לשימוש בבתים מגוריים, מבני תעשייה, מבני ציבור ועוד.
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- לישום ידני או בהזזה במוכנת טיח.
- עובי מומלץ 7-4 מ"מ.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

נתונים טכניים

- הצטמכוות חופשית: קטן מ 0.5 מ"מ למטר.
- הצטמכוות מרווחת: לא הופעות סדקים בטבעות.
- התנגדות למעבר אדי מים: קטן או שווה ל-2 מ'.
- עמידות בבליה: קטן מ-%.7.
- משך השימוש לעובדה לאחר עירבול: כשבועים.

- משקל מרחב: 1.6 - 1.5 ק"ג/ליטר.
- חזק הדבקות במתיחה לאחר 28 ימים: גדול מ- 0.9 מגפ"ס.
- חזק בליחיצה לאחר 28 ימים: גדול מ- 8 מגפ"ס.
- חזק בכפייה לאחר 28 ימים: 1.5 מגפ"ס.
- מקדם ספיגה נימית: קטן מ-1 ק"ג למ"ר לחצי שעה.

ישום

- יש לMarco או להציג שכבה דקה של הרביצה צמנטית 110 KP על גבי התשתית תוך כדי הידוק.
- (לחיצה) לכיסוי מלא ואחד באמצעות מרית פלדה (מאלגן) מצידה החלק.
- מיד לאחר ההידוק יש להוסיף את כמות החומר הנדרשת עד לעובי הסופי.
- עובי יישום 7-4 מ"מ.

אפשרה

- ניתן לישם טיח מיישר או טיח תרמי על גבי הרביצה הצמנטית למחזרת היישום.
- במידה ולא יושם, יש לבצע אשפורה يوم לאחר יישום הרביצה הצמנטית.
- ביצוע האשפורה (הרטבת פנוי השטח) יהיה 3 פעמים ביום לפחות 3 ימים.
- בימי חמיסין או ברוח חזקה יש לבצע אשפורה כבר ביום יישום הרביצה הצמנטית ולפחות יומיים לאחר מכן.

נתונים כלליים

- הרכב:** צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.
גוון: אפור.
אvíזה: שק במשקל 40 ק"ג, 50 שקים במשטח.
אחסון: במקום מוצל ויבש.
ח"י מדף 6 חודשים מתאריך הייצור ובשקים סגורים.
 אחריות היצרן לחומר כאשר ארוז באירועו המקורי.

- אין לישם הרביצה צמנטית 110 KP ברוח חזקה וגשם (אם מישם חיצונית).
- יש להגן על העור והעיניהם. במקרה של מגע, יש לשטוף מיידים במים זורמים.
- המוצר מכיל צמנט ולכן בסיסי.

הוראות הכנה ושימוש

- התשתיות המיעודת לשימוש תהיה נקייה מחלקי בטון רופפים, אבק, לכלה, שומנים, צבע ומכל גורם העולם להפריע להדבקה טובעה.
- יש להסיר חלקים בולטים, חוטים שזרים, קווי מתכת ועוד.
- יש לשטוף את הקירות בלבד מים ים לפני יישום הרביצה הצמנטית.
- יש לדאוג להצללה לפני ביצוע היישום.

הכנות הרביצה באופן ידי

- יש לפור נאיטית מהחולת שק 40 ק"ג הרביצה צמנטית 110 KP לכלי כיבול המכיל 9-8 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל (מיקסר) מתאים כ-2 דקות עד לקבלת תערובת אחידה הומוגנית ונקייה מוגשים.
- יש להמתן כ- 5 דקות וליירבל שנית.
- בכל מקרה יש להגיע לעיבודות נדרשת.

הכנות הרביצה הצמנטית במכונה

- יש לוודא כי תא המילוי במכונה נקי משאריות של טיח מסוג אחר במיוחד מסחריות טיח גבס.
- יש למלא את תא המילוי בהרביצה צמנטית 110 KP.
- יש לכזוץ את כמות המים במכונה עד לקבלת חומר הומוגני בעל עיבודות ולא גישה מהקי.
- מתיחסים את הרביצה הצמנטית כאשר פית אקדח ההזהה במרקח של 15 - 10 ס"מ מהתשתיות.

הנחיות כלירות ואזהרות

- הדקתק ארים על הרביצה תיעשה לאחר 28 יום.
- אין לערבב את המוצר עם גבס או מוצרים המכילים גבס.
- אין לבצע הרביצה צמנטית על גבי טיח גבס.
- טמפרטורת יישום C-35°C-5°.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקרש.
- אין להשתמש בחומר שהחל להתקרש.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיות החומרים בלבד ואין באה במקומות אחרים המשמש. על המשמש לבדוק את התאמת המוצר והמערכת לצרכי התאמת למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נכון של העבודה על פי התקנים הרלוונטיים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים והמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המשמש להעתದן בעדכוניים האחרונים.



אורbond תעשיות גבס ומוצרין בע"מ